

Skötselråd och kvalitetsnormer för produkter i trä och aluminiumbeklätt trä

ALLMÄNT

Trä är ett levande material som rör sig i form av att det sväller och krymper beroende på luftfuktigheten och utsattheten av väta. Därför kan träet synas genom ytbehandlingen vilket är meningen då det är tillverkat av trä. Girningar och skarvar kan framhävas olika på olika produkter och är helt normalt. Ytbehandling med kulörer kan krävas mer underhåll än vanlig vit kulör. Hur ofta en produkt behöver ytbehandlas är helt beroende på belastning av UV-ljus, väta och andra yttre påverkningar. Detaljer så som spröjs av trä kan behöva mer underhåll då de är extremt utsatta för slitage. Ändträ ska noga målas enligt färgtillverkarnas riktlinjer. Träets fuktkvot bör vara lägre än 15% vid behandling.

UNDERHÅLL AV YTMÅLADE PRODUKTER

Ytskiktet som består av färg ska kontrolleras regelbundet så att eventuella sprickor eller skador upptäcks och kan åtgärdas. För målning bör utomhustemperatur och fuktkvot innefattas enligt färgtillverkarens riktlinjer. Rekommendation är att utföra målning vid uppehåll och temperatur över 15 plusgrader. Före målning ska man först avlägsna löst sittande färg. Slipa med fint sandpapper för matt yta som kommande färg kan fästa på. Tvätta rent med målartvätt och låt torka. Grunda trärena ytor och måla med fönsterfärg. Se till att färgen täcker väl och att det inte finns trärena ytor utan ytbehandling. Måla minst 1 lager med fönsterfärg.

UNDERHÅLL AV LASERADE PRODUKTER

Laserade fönster kräver mer underhåll men har lång livslängd vid korrekt skötsel. Generellt är ljusa lasyrer känsligare och mörkare lasyrer tåligare. Laserade fönster kräver årlig kontroll. Vid matt finish, grånad, eller om det uppstått sprickor bör produkten omgående åtgärdas då det finns risk för ökad fuktupptagning. Fuktkvoten bör understiga 15% vid behandling. Slipa ner ytan med fint slippapper för fästa för grundfärg. Tvätta med målartvätt och låt torka. Laga eventuella sprickor med plastisk tätmassa och lasera med fönsterlasyr. Vid fler strykningar framhävs lasyrens kulör kraftigare. Stryk först en gång och låt torka innan du stryker på nästa lager.

Skötselråd och kvalitetsnormer för produkter i trä och aluminiumbeklätt trä

RENGÖRING

Produkter av trä rengörs enklast med ljummet vatten och diskmedel eller grön såpa. Använd aldrig kemikalier! Svåra fläckar behandlas normalt med vanligt diskmedel. Rengöring bör ske löpande för ökad livslängd och finish. Undvik smuts och grus som kan repa glaset.

Aluminium beklädnaden tvättar man av med diskmedel eller CIF rengöringsmedel. Tröskel i hårdträ bör oljas 1-2 gånger per år beroende på utsatt läge. Tröskeln oljas med opigmenterad hårdträolja.

Tätninglistor behandlas med silikonspray alternativt listskydd. Spraya på en trasa och gnid in alla listor. Friska tätninglistor gör att produkten behåller sin isolerförmåga. Den första tiden krävs inget underhåll. För att uppnå bästa resultat bör listerna smörjas rikligt 1 gång per år.

Produktens mekanik/beslag kan behövas smörjas med tiden. Se till att all mekanik är fri från smuts och grus som kan skada funktionen. För att uppnå bästa resultat bör mekaniken smörjas 1 gång per år.

KONDENS/IMMA PÅ GLASETS UTSIDA

Kondens eller imma på glasets utsida är helt normalt och är ett tecken på ett välisolerat fönster då värmen från insidan inte kan ta sig igenom glaset och torka upp på utsidan. Kondens kan uppstå intensivt under vissa perioder på året eller beroende på var i landet man bor samt hur omgivningen ser ut. Kondens uppstår främst vid hög luftfuktighet och när temperaturskillnaderna mellan natt och dag är stora. Kondens kan även uppstå som frost. Kondensen försvinner normalt när vind, värme eller solljus träffar glaset. Kondens på insidan av glaset är ett tecken på dålig inomhusventilation och bör omgående ses över då det kan påverka hälsan negativt.

Läs mer om kondens på www.nordiskafonster.se/kondens

Skötselråd och kvalitetsnormer för produkter i trä och aluminiumbeklätt trä

KVALITETSNORMER

Att bedöma kvalitetsnivåer är helt beroende betraktarens ögon och åsikt. Som riktlinje följer vi branschens riktlinjer för god kvalitet. Detta innebär att ytfinish eller skador och defekter som inte kan ses på minst 3 meters avstånd innefattas inte som reklamation eller som fel på produkt. Defekter på glas ska ej vara synbart på minst 3 meters avstånd samt att glaset får inte besiktigas då glaset lyses upp av belysning eller solljus. Hantering av kvalitetsnormer för glas följer vi planglasföringens riktlinjer.

Defekter som inte kommer synas efter produkten är installerad kan ej hanteras som reklamation. Dessa defekter kan uppstå på produktens ytterkanter eller på karmens sida som inte kommer synas efter installation. Likaså gäller det på produktens insida som döljs när produkten är i stängt läge. Ytfinish kan enbart besiktigas på en stäng produkt. Ytor som inte är synliga vid stängd produkt innefattas inte som defekt såvida det inte är av sådant fel att det finns risk för rötskada.

Har du anmärkningar på en produkt ska detta göras innan montering. Monterad produkt som har defekter i ytfinish kan ej reklameras.